

Грунт - эмаль ВД-УР 658Ц

ТИП Водоразбавляемая, однокомпонентная (глянцевая, матовая) маслобензостойкая грунт - эмаль на полиуретановой основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для окраски изделий из оцинкованного и черного металла.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Рекомендуются для окраски изделий из оцинкованного металла, эксплуатируемых как внутри, так и вне помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики Обладает хорошими блеско и цветоустойчивостью при атмосферных нагрузках. Срок службы покрытия 10 лет.

Цвета Колеруется по любой системе.

Степень блеска Глянцевая.

Расход	Рекомендуемая толщина пленки	Теоретический расход	
		сухой	мокрой
	60 мкм	130 мкм	5,0 кв. м/кг

Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта.

Растворитель Вода.

Способ нанесения Распылением, кистью или валиком.

Время высыхания	Толщина сухой пленки 60 мкм	+15°C	+23°C	+35°C
	От пыли, спустя	20 мин	15 мин	5 мин
	На отлип, спустя	6 ч	1 ч	15 мин
	Межслойная выдержка, спустя	24 ч	2 ч	30 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Сухой остаток 50±2% по весу.

Плотность 1,2 ± 0,1 кг/литр.

Хранение 18 месяцев (при температуре от +5 до+30°C).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и грунт-эмали не должна опускаться ниже +15°C. Относительная влажность воздуха должна быть 20-70%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха.
Предварительная подготовка	С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения.
Нанесение	Распылением, кистью или валиком. В зависимости от метода нанесения краску можно разбавить на 0-5% по объему водой. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120 – 160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции.
Очистка инструментов	Вода. Инструменты следует вымыть незамедлительно после применения до отверждения эмали.
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС	Содержание летучих органических соединений грунт-эмали составляет 20 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
